SERIE 1000I ET 2000I

REVÊTEMENT URÉTHANNE 8-1-1

DESCRIPTION ET USAGES

Revêtement uréthanne 8-1-1 spécifiquement formulé pour répondre aux législations sur les COV. Ce produit est conçu pour être appliqué catalysé sur des surfaces métalliques. Il offre un haut taux de brillance, une bonne rétention de lustre et de couleurs, apporte une bonne résistance à la corrosion ainsi qu'une excellente résistance aux intempéries. Avec un temps de séchage réduit, ce produit versatile peut être utilisé directement sur le métal, mais aussi comme couche de finition sur les revêtements série 5000C METALPRO.

Exemples d'applications

- Maintenance, réparation ou restauration d'équipements mobiles ou de leurs pièces: remorques, boîtes de camions, machineries agricoles, véhicules divers
- Revêtement antirouille pour structures résidentielles en métal : fer ornemental, clôtures, portes de garage

** En conformité avec les législations canadiennes existantes sur les composés organiques volatils (DORS/2009-264 et DORS/2009-197).*

DONNÉES TECHNIQUES

Couleurs	Disponible en 23 couleurs pré-mélangées et d'autres couleurs par l'addition de colorants. (Max. : 12 oz/ 3,78 l)	**Emballages**	946 ml 3.4 l 17 l
Lustre	90 +% (mesuré à 60°)	**Limite d'entreposage**	12 mois @ 25 °C (77 °F)
Solides par poids	50 % ± 2	**Diluant - Nettoyant**	série : n° 7200 (régulier) n° 7700 (lent)
Solides par volume	45 % ± 2	**Densité**	1.1 – 1.2 kg/l
Pouvoir couvrant théorique	8 à 10 m²/litre 75 à 105 pi²/litre	**COV**	390 g/l (< 3.5 lb/gal U.S.) catalysé en 8-1-1

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être propre, sèche et débarrassée de tout contaminant. Poncer les surfaces brillantes. Gratter toute peinture écaillée et poncer. Peindre convenablement les surfaces mises à nu. Ne pas appliquer directement sur l'aluminium ou le métal galvanisé.

MÉTAL NEUF OU REMIS À NEUF : Appliquer le conditionneur à métaux METALPRO, ensuite appliquer deux couches de série no 1000I ou 2000I.

Lorsque le métal a été nettoyé au jet de sable, appliquer sur l'apprêt alkyde à séchage rapide METALPRO série 5000C et 2 couches de série 1000I ou 2000I.

SERIE 1000I ET 2000I

REVÊTEMENT URÉTHANNE 8-1-1

MODES D'APPLICATION

BIEN MÉLANGER AVANT UTILISATION. AGITER VIGOUREUSEMENT.

Pistolet : catalyser avec 10 % de catalyseur uréthanne série 6000C et diluer avec 10 % de diluant séries 7200 ou 7700.

Pinceau et rouleau : catalyser avec 10% de catalyseur uréthanne série 6000C et diluer avec 10 % de diluant série 7700.

Toute application doit être faite à une température de l'air, de la surface et du produit située entre 15 °C et 32 °C.

SÉCHAGE

Temps de vie en pot : 4h
Sec au toucher : 30 - 60 minutes.
Manipulation : 2 - 3 heures.
Sec à cœur : 7 jours
Sec pour recouvrir 15 - 30 minutes.
Dur : 24 heures.

REMARQUES

Ce produit doit être utilisé seulement en accord avec l'information de cette fiche technique, l'information indiquée sur les contenants et sur la fiche de données sécurité.

Voir la fiche de données sécurité et l'étiquette du produit pour de plus amples informations sur les normes de sécurité et les précautions à prendre.

Tenir loin de toute flamme nue ou de sources d'étincelles. Inflammable.

COULEURS DISPONIBLES

1000I	BLANC	1500I	BLEU SÉCURITÉ	1200I	JAUNE INDUSTRIEL
1350I	ORANGE INDUSTRIEL	1510I	ANCIEN BLEU NAPA	1210I	JAUNE NAPA
1400I	ORANGE SÉCURITÉ	1520I	BLEU NEW HOLLAND	1220I	JAUNE KOMATSU
1420I	ORANGE KUBOTA	1530I	NOUVEAU BLEU NAPA	1250I	JAUNE VIF
1100I	ROUGE FEU	1700I	GRIS HYDRO	1260I	JAUNE CAT.
1110I	ROUGE VIPER	1710I	GRIS KOMATSU	1270I	JAUNE JOHN DEERE
1150I	ROUGE	1720I	GRIS CASE	1280I	JAUNE CASE
1600I	VERT FORÊT	1750I	ARGENT MÉTALLIQUE	1310I	JAUNE SÉCURITÉ OSHA
1610I	VERT CONTENEUR	1450I	NOIR		
1650I	VERT INDUSTRIEL (JOHN DEERE)	1460I	NOIR PROFOND	2450I	NOIR MAT

Avis : *Le fabricant n'offre aucune garantie tacite ou expresse de quelque nature que ce soit quant à la performance, la durée de vie, l'adhérence ou le pouvoir couvrant de ses produits puisqu'elle n'a aucun contrôle sur la façon ou les conditions dans lesquelles ses produits sont et seront utilisés. L'information contenue dans ce bulletin est fournie de bonne foi et peut être modifiée sans préavis. Pour toute information supplémentaire, communiquez avec un représentant.*